NOVEL XANTHENE COMPOUND

Patent Number:

JP60054381

Publication date:

1985-03-28

Inventor(s):

TSUJIMOTO MICHIHIRO; others:

Applicant(s):

MITSUI TOATSU KAGAKU KK

Requested Patent:

☐ JP60054381

Application

JP19830161891 19830905

Priority Number(s):

IPC Classification:

C07D311/82

EC Classification:

Equivalents:

JP1764303C, JP4058475B

Abstract

NEW MATERIAL: The compound of formula I (R1-R4 are alkyl, aryl or cycloalkyl wherein the aryl may be substituted with halogen or lower alkyl or the alkyl may together form a ring; R5-R10 are H, alkylhalogen, alkoxy, etc.; the adjacent R's may together form a ring).

EXAMPLE:3-Diethylamino-6-chloro-7-methyl-9-(2-methylphenylcarboxamide) phenylxanthene. USE:Extremely useful as a chromogen of pressure-sensitive recording paper, heat-sensitive recording paper, etc. It exists as a stable colored substance without causing the cyclization to a fluorane compound, and has extremely excellent stability to water, plasticizer, etc.

PREPARATION: The compound of formula I can be produced by reducing the fluoran compound of formula IV, drying the obtained leuco compound of formula V, treating with a chlorination reagent in an inert solvent, and reacting with an amine.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

(9) Int Cl. 4 C 07 D 311/82 識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和60年(1985)3月28日

6640-4C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

Q発明の名称 新規キサンテン系化合物

②特 頤 昭58-161891

正 利

砂出 顏 昭58(1983)9月5日·

6発明者 辻本 道弘

立川市柏町1丁目10番地8

の発明者 長谷川 清春の発明者 赤堀 宏行

横須賀市追浜南町2丁目47番地

の発明者 赤 堀 の発明者 高 木

相模原市上溝2573

の発 明 者 茂 野

真 横浜市戸塚区飯島町2882

鎌倉市台4-5-45

⑪出 願 人 三井東圧化学株式会社

東京都千代田区霞が関3丁目2番5号

明 緗 電

1.発明の名称

新規キサンテン系化合物

- 2. 特許請求の範囲
- 1) 一般式 (I)

$$\begin{array}{c|c} R_{\bullet} & R_{\bullet} & O & R_{\bullet} \\ R_{\bullet} & R_{\bullet} & C & R_{\bullet} \\ & & C & R_{\bullet} & \\ & & & C & R_{\bullet} \end{array} \tag{I}$$

(式中、R1、R2、R3 および R はそれぞれ、アルキル基、ンクロアルキル基またはアリール基を示し、アリール基はハログン原子または低級アルキル基で置換されていてもよく、あるいはアルキル 基は合体して環を形成してもよい。

R₁ ~ R₁₀ は、水素原子、アルキル基、ハロダン ST マーニャンサーフミノギーアルキルアミノ

原子、アルコキシ基、ブミノ基、ブルギルブミノ しまに, 関待す8 Rが結合には環と研究になない。 基章をは0 - 位に総合したペンピン環を有する)

であらわされる新規キサンテン系化合物。

3. 発明の詳細な説明

水発明は、新規なキサンテン系化合物に関する。

更に詳細には、一般式(I)

(式中、R,、R,、R, R, およびR, はそれぞれ、アルキル花、シクロアルキル抜またはアリール基を示し、アリール悲はハロダン原子または低級アルキル北で魔検されていてもよく、あるいはアルキル共は合体して環を形成してもよい。

R, ~R, は水素原子、アルキル基、ハロゲン原子、アルコキシ茲、アミノ基、アルキ人アミノ基、アシスを介護を対象にはよいり、リールアミノ基または〇一位に総合したペンセンはな行する)であらわされる新規キサンテン系化合物に関する。

従来、一般式(11)

$$C = 0 \qquad (II)$$

の基本骨格を有するフルオラン類には酸性で各種の色相に発色する種々の化合物が知られ、これらは主として感圧配録紙、感熱配録紙または光発色. 性配録材料などの配録材料用に有用な化合物として種々検討されている。

しかしながら、このようなフルオラン系化合物と有機または無機の酸性物質との接触による星色反応は、可愛的平衡反応であつて、平衡を移動させるような物質の存在または条件により容易に脱色がおこり、複写文字の消色などの現象がおこり、発色像の個類性には大きな問題点が残されており、改善を強く求められていた。 感圧配母紙を例にとれば、発色像が水との接触、あるいは、可塑剤、動植物油などの極性辞剤との接触によつて必易に消色し、また温度を上げることによつても可逆的な消色がおこる。

このようにして得られる発色物質(M)は、フェニル基上のカルボキシル基が水紫を有しないアミト基によつて置換されているので、もはやフルオラン型に閉環することなく、安定な着色物質として存在し、したがつて、水、動植物油、可塑剤等に対する安定性が極めて優れている。

そのため、本発明の化合物は、支持体上またはマトリックス内で光、熱、または圧力等のエネルギーにより、有色の画像を形成させるような用途、例えば、感圧配縁紙、感熱配縁紙、フリーラジカル写真を用いた配母紙(例えば、ブリント 基板用

本発明者らは、このような問題点を克服するものとして、特開限57-107882号、同58-172787号、特顧限57-14273号等で、新規。な酸化双元発色系に基づく、配録材料を提案したが、これらの配録材料に用いられる色原体として、本発明の新規キサンテン系化合物は極めて有用である。

すなわち、本発明の新規キサンテン系化合物は、 例えば、電子吸収性基で置換されたペンソキノン 誘導体との接触により、次のように推定される非 可逆的な星色反応を生起し、

感光性 レジスト) 等の色原体として極めて有用で ある。

本発明の化合物は、次のようにフルオラン化合物 (IV) の選元およびアミド化によつて合成される。

時間昭60-54381 (3)

フルオラン化合物 (IV) の還元は強酸と金属を用いる方法が便利であり、例えば、塩酸と亜鉛末、塩酸と錫、硫酸と鉄粉の組合せなどが用いられるが、亜鉛末一塩酸を用いる方法が最も簡便であり多用される。

得られたロイコ化合物(II)を乾燥し、適当な塩 紫化製薬、例えば、五塩化リン、三塩化リン、塩 化チオニルまたはオキン塩化リンなどと不活性溶 剤中で処理したのち、ついで適当なアミンと反応 せしめて目的の化合物(I)を得る。

本発明の、新規なキサンテン系化合物(I)を得るために用いられるフルオラン系化合物(IV)としては、具体的には3.6ーピスジメテルアミノフルオラン、3ージメテルアミノー7.8ーペンゾフルオラン、3ージエテルアミノー6.7ージメチルフルオラン、3ージエテルアミノー6-クロルー7ーメテルフルオラン、3ージエテルアミノー6ータルフルオラン、3ージエテルアミノー7ーパーン・ファン・3

-1-

ルベンジルアミン、メチルシクロヘキシルアミン、 N ーシクロヘキシルアニリンまたはシフエニルア ミン等アミンがあげられる。

本発明の一般式(I)のキサンテン系化合物は、一般に白色の固体で通常の有機溶剤に可溶な安定な化合物であるが、2.3.5.6 ーテトラクロルー1.4ーペンゾキノンのような、水業引抜き型酸化剤との接触または、適切なハロゲンラジカル発生剤と紫外線との存在で迅速に呈色する。

以下、本発明を実施例によつて詳細に説明する。 は 実施例中、部とあるのが重量部を示す。

実施例 - l

3ージエチルアミノー6ークロロー7ーメチルフルオラン 15 部を氷酢酸 50 部と混合し加熱溶解した。 濃塩酸 15 部を加え、ついで提拌下60-70 ℃にて亜鉛末 10 部を少量ずつ 20 分間を要して添加すると反応熱を伴ないながら内容物は徐々に脱色された。更に撹拌下に5 部の農塩酸を加え 15 分間加熱沸とう状態にすると完全に脱色した。内容物を熱炉過し、更に戸塊を少量の氷酢酸

ージメナルアミノー6ーメチルー7ーアニリノフルオラン、3ージエチルアミノー7ー(2'ークロルフエニル)アミノフルオラン、3ージエチルアミノー1ーメチルペンジルアミノブルオラン、3ートピロリジノー6ーメチルー7ーアニリノフルオラン、3ードルー7ートリルアミノー6ーメチルー7ーアニリノフルオラン、3ードートリルアミノー6ーメチルー7ーアニリノフルオラン、3ードードリンフェニル)アミノーフー(2'ータロルフエニル)アミノーフー(4'ーメチルフエニル)アミノーフルオラン、3ードーピペリジノー6ーメチルー7ー(4'ーメチルフエニル)アミノーフルオラン等の各種の化合物が例示される。

また前配の化合物(II) と反応させるアミン類としては、ジメチルアミン、ジエチルアミン、メテルエチルアミン、ピロリジン、ピペリジン、モルホリン、Nーメチルアニリン、Nーエチルアニリン、Nーメチルトルイジン、Nーメチルキンリジン、Nーメチルクロルアニリン、Nーメチルアニンジン、ジベンジルアミン、メチ

-- 8 -

一塩酸(3:1) 配合物で染浄した。 炉液を多量の氷水中に排出すると還元体の3ージエテルアミノー6ークロロー7ーメチルー9ー(2¹ーカルポキン)フェニルキサンテンが、 的状物として析出し、さらに提押して固体の目的物を得た。 得られた関体を炉過し、水洗し、ついで熱路 200部と混合し提押下に以降ナトリウムで系を弱アルカリ性とし、炉過、水洗、乾燥した。

この花様選元体 10 個をキシレン 50 部中、五塩化リン 5 部と混合し 30 分間混合無沸し、ついでモノメチルアニリン 5 部を加えて約 2 時間加熱電流下に反応させた。更に無水炭酸すりりのム 10 部を加え注意深く水を加えて内容を確認し、ためによりであることをも必要し、本気のにより間よび過程である。生成物を活動し、キシレンでは出し、キシレン酸を設論し、自潤すると、ログロインを加え、0 で以下に保存すると、ログロインを加え、0 で以下に保存すると、ログロインを加え、0 で以下に保存すると、ログロインを加え、0 で以下に保存すると、ログロインが所続して3 ージェチルアミノー6 ーク

ロロー7ーメチルー9ー(2ーメチルフエニルカルポ キサミド)フエニルキサンテンの日色結晶を 50 %の収率で得た。触点 115~117℃。

元素分析値は次の通りであつた。

元素分析值′(%)

C H · N C

計算值 74.61 6.27 5.61 7.10

奥湖值 75.23 5.62 5.48 7.69

実施例-2

実施例-1と同様にして3-ジプチルアミノー7-(2⁸-クロローフエニル)アミノーフルオランを実施例-1と同様に登元アミド化して融点182-183℃の白色結晶を得た。

得られた化合物の元素分析値は次の通りであった。

元素分析值(%)

C H N C&

計算値 76.44 6.57 6.52 5.50

奥剛値 76.23 6.31 6.49 5.63

この物質の核磁気共鳴スペクトルは 3.5ppm に

たピークが認められた。

契嫡例3-14

-12-

-11-

第 1 表

. 実施例	蒋 造 (置换基)					70 .	23.00.60.49
	R,	R _e	R,	R.	その他	融 点	発色物色相
3	-C, H,	-C ₂ H ₅	-C, H,	-C₂H₄	-6-N(C,H,);	115-117	赤 架
4	î	1	વા-⊘	-сң. 🚫	Î	112-114	1
5	1	1	-CH	-🛇	. 7	136.5 138	1
6	1	T	-0	-🛇	1	188.5 - 190	↑
7	f	T	-C, H,	- C, H,	7.8	108-110	KE
8 -	î	r.	-🔷	-	6 - C 7 - C!1,	.159-161	赤
9	1	1	- C Н _в	1	7-NH C2	108-110	深绿
10	1	†	î	ſ	7-N(CH, -())	R3- R5	緑
11	1	1	î	Î	6-CH, 7-NH -	176-178	深 級
1 2	t	Ť	C, H,	-	. Υ	168-169	ſ
13	1	1	CH,	-{(C)-C1,	1	110-112	↑`
1 4	-сн,	(H)-	. 1	-	1	168-170	1
			l			<u>. </u>	

※1 アセトン溶液中でのクロランNとの反応による呈色色相

参考例1:本例のキサンテン色原体を用いた感圧 複写紙を実施例-2で得た。 3 - ジー n - フテル アミノー7 - (2ⁿ-クロロフエニル) アミノー9 - (2ⁿメチルフエニルカルポキサミド) フエニル キサンテンを、 3 重量 % 溶解したフエニルキシリ ルエタン 100 部を PH4.5 K 調節したエチレン 無水マレイン酸共重合体の 3 % 水溶液 200 部中 に、平均粒径が 3 µとなるまで乳化分散し、更に、 メチル化メチロールメラミン(サイメル® 350・・・・・ 三井サイアナミド社) 20 部を加えて、 60 ℃で 2時間縮合させ、 In-S・44 法メラミンホルムアル デヒド樹脂膜によるマイクロカブセルを得た。

このマイクロカブセル液 50部に、小麦粉酸粉 粒子(平均粒子径18g)8部20%の煮た澱粉水 溶液3部を混合したものを、上質紙上に、乾燥塗 布量が5g/m²となるようにメイヤバーで塗布乾 燥し、感圧復写紙用上用紙を得た。別に用意され た 2.5ージェトキシカルボニルー3.6ージー P ートリルスルホニルー1.4ーペンジキノンを顕色 剤とする感圧複写紙用下用紙(塗布量59/m² 乾

-14-

脜	量和	成	(乾燥)

色原体 .	2
節色剤	5
ステアリンでアミド	5
ステアリン酸亜鉛	. 5
炭酸 カルシウム	63
ポリビニルブルコール	2 0
A 91	100

酸水性強料を上質紙上に乾燥強布量が 69/m2となるように塗布乾燥し腐熟配母紙を得た。

この感熱配録紙に抵抗値 100オームの厚膜ブリンターサーマルヘンドを用い、印加電圧 20V、パルス幅 1.4 ミリセコンドの電圧印加条件で発色させ、赤色の発色像を得た。この発色像は安定で、油脂や可觀剤との接触によつても変褪色をおこすことはなかつた。

参考例3:本発明のキサンテン色原体を用いたブリント回路形成用ドライフイルムレジストの例
1) トルエンを 50%含有するアクリル樹脂
100爪最和(簡品名アルマテンクスレー1044

特開昭60-54381 (5)

像固型分組成、炭酸カルンウム 85%、SBRラテックス6%、煮た酸粉パインダー6%、顔色剤 3%)の歯布面と対向させタイプライターで打圧 発色させたところ保験色の発色像が得られた。この発色像は極性溶剤との接触がでもまつたく消色 することなく、耐光性もすぐれていた。

参考例 2:本発明のキサンテン誘導体を用いた感 熱配銀紙

実施例-1で得た3ージエチルアミノー6ークロロー7ーメチルー9ー(2¹ーメチルフエニルカルポキサミド)ーフエニルキサンテン 10 部、 10 %ポリピニルアルコール水溶液(クラレ、ポパール#117) 20部および水 20部と共にサンドグラインディングミルで最 粒化して色原体分散液を得た(A液)。別に2.5ージペンゾイルーi・4ーペンゾキノン 109を前配色素と同様の組成で微粒化し眼色剤、分散液を得た(B液)。

A 液および B 液、更に別途分散処理した成分を 混合し、次の組成の水性強液を作成し

-15-

••• 三井東圧化学製)

50 重量部 (商品名 BP4 EA · · · 共栄社油脂製) 3) 光增感剂

- (A) 2ーヒドロキシー2ーメチルブロビオフエノン(商品名ダロキュア 1173・・・メルク社製) 1重量部
- (B) P-フェノキシー2,2-ジクロルアセトフェノン 2 重量部
- 4) 実施例-12で得た3-ジエチルアミノー6
 -メチルー7-アニリノー9ー(2-エチルフエニルカルポキサミド)フエニルーキサンテン、1
 重量部およびトルエン 509を紫外線を遮断した
 室内で混合溶解して無色透明な溶液とした。厚さ
 25μのポリエステルフィルム上にパーコーター
 で強布したのち130℃の乾燥器内で10分間乾燥

した。乾燥後常法に従い、厚み 15 μのポリエチ レンフイルム(保護器)に密着させて、三層構造 のドライフイルムレジストを作成した。この時点 でフォトレジスト層は無色透明であつた。

該ドライフイルム保護脳を剥離しながらガラスク ロスエポキン線張積熔板の液浄鋼面に加熱ラミネ ートしたのち緊濫迄冷却した。

銀塩フォトマスクを上部に密着させ、超高圧水銀灯(オーク製作所製、3KW×1灯)を用いて、200mj×15 sec の髯光条件で露光させたところフォトマスクの透明部分は硬い深緑色に着色硬化し、不透明部分は未硬化未着色のままであり、露光部と未露光部のパターン確認は種めて明りようであつた。これを常法に従い、1.1.1 ートリクロエタンでスプレー現象したところ未露光部は完全に除去されて、銅面が露出し、露光硬化部は深緑色のパターンが残存した。

停許 出 断 人 三并東压 化学株式会社

roh_id		roh_art	roh_pnr	roh_code	inci	_110_usboaa
	5	KONSERV	00737-900	KONPAR N	Methylpara	0.2
	6	KONSERV	00739-900	KONPAR F	Propylpara	0.1
	8	EMULGAT	00135-900	MOLDAU	Glyceryl St	2.6
				WASSER \		45.7757
	41	WIRKSTO!	10597-900	WIRKSTO	Tocopheryl	0.5
				CETANOL		2.5
	64	EMULGAT	10595-900	EMULGAT	PEG-40 St	0.8
	81	KOMPLEX	00285-700	ETA-LOES	Trisodium I	1
	90	ANTIOXID	00124-900	JONOL	BHT	0.05
	101	LISCHUTZ	00695-900	LISCHU G	Ethylhexyl	5
	111	KONSERV	01376-900	PHENOXE	Phenoxyetl	0.4
	117	SILIKON	10481-900	MAIN	Cyclomethi	4
	168	LISCHUTZ	02161-900	STABILISA	Benzopher	3.5
	213	OELKOMP	11431-900	SOLVIN	C12-15 Alk	3
	283	WIRKSTO!	11570-900	PANTHER	Panthenol	1.4
	293	LISCHUTZ	01164-900	SOLEX 23	Phenylben:	2
	386	MOISTURI	01247-900	GLYCERIN	Glycerin	8.6933
				NATRONL		0.7
	476	ALKOHOL	00398-900	ETHANOL	Alcohol De	2
	506	NATIVE	12008-900	PERLE 15	Cera Alba	1
			12017-900		Carbomer	0.1
				SPREITER		
				ANTIOX Q	,	
2	794	VERDICKE		CARADIC		
3	111	VITAMIN	12084-900	NA-ASCO	Sodium As	
				COMITOL	• •	
			96106-900		Tapioca St	
	-			PARFUEM		0.3
				KONKABE		
_		NATIVE		KAWA 624		
			96055-900		Methylprop	
				CREATIN		0.5
9	268	WIRKSTO	96119-900	KREATINII	1-Methylhy	0.05